

Produkteigenschaften			
<b>Format</b>	1170 x 120 x 13 mm	2200 x 185 x 13 mm	2380 x 233 x 13 mm
Nutzschicht	≥ 2.5 mm		
<b>Verpackung</b>	Paket:	12 Elemente 1,685 m <sup>2</sup> / 11,532 kg	9 Elemente 3,663 m <sup>2</sup> / 26,163 kg
	Palette:	30 Pakete 50,544 m <sup>2</sup> / 345,96 kg	32 Pakete 117,216 m <sup>2</sup> / 837,216 kg
<b>Garantieleistung (laut Parador Garantiebestimmungen)</b>		25 Jahre (Privater Bereich)	
Hinweise		- Reinigung und Pflege siehe Anleitung - Technische Änderungen vorbehalten	

**Produktkennzeichnungen**

  
EN 14342:2013

  
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

  
www.blauer-engel.de/uz176

  
CERTIFIED BY SGS Global Services

  
TESTED PRODUCT 10 1016 - 12656 - 003






  
Qualität  
Fertigung  
überwacht  
Funktionalität




  
PEFC/04-31-0507

  
THIRD-PARTY VERIFIED  
ISO 14025 and EN 15804  
Institut Basen und Umwelt e.V.



Toleranzen (EN 13489)	
Zulässige Längenabweichung (± 0,1 %)	± 0,05 %
Zulässige Breitabweichung (± 0,2 mm)	± 0,1 mm
Rechtwinkligkeit des Elementes (≤ 0,2 %)	≤ 0,05 %
Längskrümmung entlang des Elementes (≤ 0,1 %)	≤ 0,05 %
Querkrümmung über die Breite (≤ 0,2 %)	≤ 0,08 %
Oberflächenbündigkeit (≤ 0,2 mm)	≤ 0,18 mm
Holzfeuchte zu Zeitpunkt der Erstausslieferung (5-9%)	6 – 8 %

Klassifizierung Produkteigenschaften			
		Prüfnorm	Bewertung
	Beanspruchung durch Stuhlrollen	EN 425	Eine handelsübliche Schonmatte wird empfohlen
	Verschieben eines Möbelfußes	EN 424	Keine sichtbaren Veränderungen
	<b>Wärmedurchlasswiderstand</b> Verlegung auf Fußbodenheizung – geeignet mit geeignetem Unterlagsmaterial und Dampfbremse	EN ISO 10456	0,087 m <sup>2</sup> *K/W
	Formaldehyd (E1 = 0,1 ppm)	EN 717-1	≤ 0,05 ppm
	Trittschall	ISO 717-2	18 dB (auf Akustik-Protect 100)
	Entsorgung		EAK (Europäischer Abfallkatalog) Schlüssel 20 01 38

Klassifizierung Oberflächeneigenschaften			
		Prüfnorm	Bewertung
			Lack
			Naturöl Plus
	Gleitreibung	EN 13893	μ ≥ 0,47
		CEN/TS 15676	29 SRT (SRV nass)
			51 SRT (SRV trocken)
	Brandverhalten, bei schwimmender Verlegung	EN 13501-1	D <sub>fl</sub> s1
	Brandverhalten, bei vollflächiger Verklebung	EN 13501-1	D <sub>fl</sub> s1
	Chemische Widerstandsfähigkeit	EN 13442	Kennwert 5 Kennwert 5 außer Ammoniaklösung (Kennwert 2)
	Haftfestigkeit / Gitterschnittprüfung	ISO 2409	0 n.n.
	Rutschhemmung schiefe Ebene	DIN 51130	R 9 R 10

Änderung durch:	QMB	Dateiname:	PA_TDS_Parkett_Classic-3025_DE_20210501
Datum:	01.08.2013	Aktuellste Version siehe:	<a href="http://www.parador.de/service/katalogedownloads/datenblaetter">www.parador.de/service/katalogedownloads/datenblaetter</a>
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:			01.05.2021

Freie Sortierung nach EN 13489		
<b>Sortiment:</b>	<b>Landhausdiele / Großdiele</b>	
Merkmale nach EN 1310:	Oberseite der Deckschicht	
<b>Holzart:</b>	<b>Eiche</b>	
Botanische Bezeichnung / Code (EN 13556):	Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE	
Abkürzung / Sortierung / Datum (intern):	ER-LH-EI	ER-LH-EI
	Version 3 2019	Version 10 2019
	N3	N7
<b>Sortierung:</b>	<b>Classic</b>	<b>Rustikal</b>
Gesunder Splint	nicht zulässig	zulässig
Äste (fest verwachsen)	zulässig: bis 30 mm	zulässig: bis 80 mm
Durchfalläste	zulässig: bis 25 mm	zulässig: bis 60 mm
Punktäste	zulässig: Katzenpfoten	
Kittstellen	zulässig	
Seichte Risse, Haarrisse	zulässig	
Zuckereinschlüsse, Mineraleinschlüsse	-	
Rindeneinwuchs	nicht zulässig	zulässig
Blitzrisse	zulässig	
Faserneigung	kein Kriterium	
Gesunder Kern	zulässig	
Markstrahlen	zulässig	
Farbunterschiede	zulässig: geringe Farbunterschiede	zulässig: alle Farben
Weißstreifigkeit	zulässig	
Stapellattenmarkierung	nicht zulässig	
Schädlingsbefall (EN 1311)	nicht zulässig	
<b>Nicht sichtbare Teile</b>		
Alle Merkmale ohne Einschränkungen hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Bodens nicht beeinträchtigen.		
<b>Bemerkung</b>		
Nicht mehr als 3% der Lamellen dürfen in die nächst niedrigere Sortierung fallen. Holz ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos gelten daher nur als annähernd und sind nicht verbindlich. Auch die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Veränderung des Holzfarbtones. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen.		

Änderung durch:	QMB	Dateiname:	PA_TDS_Parkett_Classic-3025_Anhang_DE_20210501
Datum:	01.08.2013	Aktualisierung:	<a href="https://www.parador.de/service/katalogedownloads/datenblaetter">https://www.parador.de/service/katalogedownloads/datenblaetter</a>
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:		01.05.2021	Seite 1 von 2

Freie Sortierung nach EN 13489		
<b>Sortiment:</b>	<b>Landhausstab</b>	
Merkmale nach EN 1310:	Oberseite der Deckschicht	
<b>Holzart:</b>	<b>Eiche</b>	
Botanische Bezeichnung / Code (EN 13556):	Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE	
Abkürzung / Sortierung / Datum (intern):	ER-TT0-EI-N1/A2/A4	ER-TT0-EI-N1/A2/A4
	Version 2 2018	Version 2 2018
	A2	A4
<b>Sortierung:</b>	<b>Natur</b>	<b>Living</b>
Gesunder Splint	nicht zulässig	zulässig
Äste (fest verwachsen)	zulässig: bis 15 mm	zulässig: bis 30 mm
Durchfalläste	nicht zulässig	zulässig: bis 10 mm
Punktäste	zulässig: Katzenpfoten	
Kittstellen	zulässig	
Seichte Risse, Haarrisse	nicht zulässig	zulässig
Zuckereinschlüsse, Mineraleinschlüsse	-	
Rindeneinwuchs	nicht zulässig	
Blitzrisse	zulässig	
Faserneigung	kein Kriterium	
Gesunder Kern	nicht zulässig	
Markstrahlen	zulässig	
Farbunterschiede	zulässig: geringe Farbunterschiede	
Weißstreifigkeit	-	
Stapellattenmarkierung	nicht zulässig	
Schädlingsbefall (EN 1311)	nicht zulässig	
<b>Nicht sichtbare Teile</b>		
Alle Merkmale ohne Einschränkungen hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Bodens nicht beeinträchtigen.		
<b>Bemerkung</b>		
Nicht mehr als 3% der Lamellen dürfen in die nächst niedrigere Sortierung fallen. Holz ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos gelten daher nur als annähernd und sind nicht verbindlich. Auch die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Veränderung des Holzfarbtones. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen.		

Änderung durch:	QMB	Dateiname:	PA_TDS_Parkett_Classic-3025_Anhang_DE_20210501		
Datum:	01.08.2013	Aktualisierung:	<a href="https://www.parador.de/service/katalogedownloads/datenblaetter">https://www.parador.de/service/katalogedownloads/datenblaetter</a>		
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:			01.05.2021	Seite 2 von 2	