


wineo 400 Rigid zum Klicken – 2023

Heterogene Kunststoff-Planken zur schwimmenden Verlegung - Belagsart nach DIN EN 16511

wineo

	wood L	wood XL	stone L
			
Format	1220 x 180 mm	1522 x 225 mm	610 x 305 mm
Produktstärke	5,5 mm	5,5 mm	5,5 mm
Planken, Fliesen / m² pro Paket	10 / 2,20 m²	6 / 2,05 m²	10 / 1,86 m²
Pakete / m² pro Palette	48 / 105,60 m²	52 / 106,60 m²	60 / 111,60 m²
Garantieleistung	15 Jahre bei privater Nutzung gemäß Windmüller Garantiebedingungen - www.wineo.de		



Klassifizierungen			Produktaufbau	
	Nutzungsklasse 23 EN ISO 10874	Wohnbereiche mit intensiver Nutzung	1	Deckelement Oberflächenstruktur, Oberflächenversiegelung, Nuttschicht und Dekorfilm
	Nutzungsklasse 31 EN ISO 10874	Gewerbliche Bereiche mit geringer oder zeitweiser Nutzung		
	Bindemittelgehalt EN ISO 10582	Typ I	2	SPC-Produktträger Mit integrierter Unterlagsmatte noiseREDUCT
	Rutschhemmstufe EN 16165	R 10	3	Profilverbindung LocTec Verriegelungssystem 
	Fleckenunempfindlichkeit EN 438	Gruppe 1 + 2: Grad 4 Gruppe 3: Grad 3		wood L / stone L 4-seitige Microfase wood XL V-Fuge 4-seitig lackiert
	Lichtechtheit EN ISO 105-B02	Lichtechtheit (Verfahren 2) ≥ 6		
	Resteindruck EN ISO 24343-1	≤ 0,2 mm		
	Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	0,035 (m²K)/W		
	Trittschallminderung EN ISO 16251-1	~ 19 dB		
	Dimensionsstabilität EN ISO 23999	~ 0,1 %		
	REACH	frei von SVHC-Substanzen ≥ 0,1 %		
	Entsorgung	<u>Privat:</u> mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich <u>Gewerblich:</u> Abfallschlüssel-Nr. AVV 170203		



Windmüller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

DOP: 0301013
EN 14041:2004 / AC2006
1658

- 23 -






www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

Phthalat frei



factory made
coated

Hinweise:

- Fußbodenheizung
Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von max. 27° C.
- Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.