

Essence 30/55

Technische Daten

TECHNISCHE DATEN	NORM	Essence 30	Essence 55
Klassifizierung			
Belagsart	EN ISO 10582	Heterogener, elastischer (PVC) Designboden	
Klassifizierung Wohnbereich	EN ISO 10874	23 starke Nutzung	
Klassifizierung Gewerblich	EN ISO 10874	31 Moderate Nutzung	33 Starke Nutzung
Klassifizierung Industrie	EN ISO 10874	-	42 Normale Nutzung
Technische Merkmale			
Gesamtstärke	EN ISO 24346	2,0 mm	2,20 mm
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,30 mm	0,55 mm
Flächengewicht	EN ISO 23997	3 400 g/m ²	3 450 g/m ²
Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Typ I	
Oberflächenbehandlung		PU Matt	
Fasen		Keine Fase	4-seitige Mikrofase bei Planken
Verlegeart		Kleben	
Leistungsmerkmale			
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0132-0094-DoP-2023-10	0132-0095-DoP-2023-12
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,15 %	
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm	
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1	
Aufladungsspannung	EN 1815	<2 kV (antistatisch)	
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,05 mm	
Möbelfüße	EN ISO 16581	Keine Beschädigung	
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	Keine Beschädigung	
Trittschallverbesserung - ΔLw	EN ISO 717-2	3 dB	
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0,02 m ² ·K/W	
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6	
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Gute Beständigkeit	
Rutsicherheit	DIN 51130	R10	
	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)	
Schälwiderstand	EN ISO 24345	≥ 50N/50mm	
Warmwasser-Fußbodenheizung	-	Geeignet (Maximal 27°C)	
Umwelteigenschaften			
Recyclingfähigkeit über ReStart®		Verlegereste recycelbar	
Anteil Recycling-Material		55%	41%
VOC Emissionswert	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m ³	
Formaldehyd Emissionen		E1 (≤ 10 µg/m ³)	
Phthalatfrei		Ja	
Abmessungen und Dekore			
Planke (installiertes Format)		1200 x 200,0 mm - 19 Planken = 4,56 m ² /Karton 60 Kartons/Palette	1200 x 200,0 mm - 17 Planken = 4,08 m ² /Karton 60 Kartons/Palette
Fliese (installiertes Format)		666,6 x 333,3 mm - 20 Fliesen = 4,44 m ² /Karton 48 Kartons/Palette	666,6 x 333,3 mm - 18 Fliesen = 4,00 m ² /Karton 48 Kartons/Palette
Anzahl verfügbarer Designs		10	

Die oben genannten Informationen können zu Gunsten einer weiteren Verbesserung geändert werden (04/24).

Gemäß der europäischen Verordnung Nr. 305/2011 für die CE-Kennzeichnung sind die Leistungserklärungen aus unserer Website www.tarkett.com verfügbar.

Verlege-, Reinigungs- und Pflegeempfehlungen von Tarkett sind zu beachten. Bitte kontaktieren Sie Tarkett unter der angegebenen Adresse für diese Empfehlungen.



RECYCLBAR



PHTHALAT FREI



≤ 10 µg/m³
OPTIMALE
INNENRAUMLUFT-
QUALITÄT



ReStart
BY TARKETT



Potential
contribution
to GREEN
BUILDING
CERTIFICATIONS
LEED
BREEAM
HDE
DGNB



20
Jahre
GARANTIE

WOHNBEREICH

0,55 MM

NUTZSCHICHT



15
Jahre
GARANTIE

WOHNBEREICH

0,30 MM

NUTZSCHICHT



10
Jahre
GARANTIE

GEWERBLICHER
BEREICH

0,55 MM

NUTZSCHICHT



MADE IN
EUROPE



EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR
A+
A B C



MHS
BY EFPA
MATERIAL · HEALTH · STATEMENT



EPD®

Deutschland: Tarkett Holding GmbH - Rheinallee 13 - 67061 Ludwigshafen - info.de@tarkett.com - Tel. +49 62 33 810

Österreich: Tarkett Holding GmbH - Ziehrerplatz 4-5 - 1030 Wien - bestellung.at@tarkett.com - Tel. +43 1 716 44 0

Schweiz: Tarkett Holding GmbH - Loorenstraße 9 - 8305 Dietlikon - info.ch@tarkett.com - Tel. +41 43 233 79 24

