

Produkteigenschaften

Format	1209 x 225 x 6mm
Verpackung	Paket: 7 Elemente / 1,904 m ² / 20,88 kg
	Palette: 42 Pakete / 79,968 m ² / 891,9 kg

Toleranzen (Anforderung EN 16511:2023)

Rechtwinkligkeit des Elementes (≤ 0,20mm)	≤ 0,15 mm
Bestimmung der Kantengeradheit (≤ 0,30 mm/m)	≤ 0,20 mm/m
Ebenheit konkav/konvex	längs (≤ 0,50/≤ 1,0 %) ≤ 0,30/≤ 0,50 %
	breit (≤ 0,15/≤ 0,20 %) ≤ 0,10/≤ 0,15 %
Oberflächenbündigkeit	(mittel ≤ 0,10 mm) mittel ≤ 0,10 mm
	(max. ≤ 0,15 mm) max. ≤ 0,15 mm
Fugenöffnung	(mittel ≤ 0,15 mm) mittel ≤ 0,05 mm
	(max. ≤ 0,20 mm) max. ≤ 0,10 mm

Garantieleistung (laut Parador Garantiebestimmungen)		Hinweise
Privater Bereich	Gewerblicher Bereich	- Vollflächige Verklebung bis max. 20m ² möglich
Lifetime	10 Jahre	- Reinigung und Pflege siehe Anleitung
		- Technische Änderungen vorbehalten








Klassifizierung

			
Nutzungsklasse 23 = privater Wohnbereich mit intensiver Nutzung		Nutzungsklasse 33 = gewerblicher Bereich mit intensiver Nutzung	
Der Designboden erfüllt alle Eigenschaften der ausgewiesenen Nutzungsklasse.			
Anforderungen / Eigenschaften		Prüfnorm	Bewertung
	Nutzschiebeldicke	ISO 24340	0,55 mm
	Oberflächenvergütung		PUR
	Brandverhalten	EN 13501-1	B _f -s1
	Gleitreibung	EN 13893 EN 14041	μ ≥ 0,30 DS
	Fleckenunempfindlichkeit	EN 438-2	Gruppe 1+2: Grad 5, keine sichtbare Veränderung Gruppe 3: Grad 4, leichte Veränderung
	Lichtechtheit	EN ISO 105 – B02	Wollblauskala: Stufe ≥ 6
	Beanspruchung durch Stuhlrollen	EN ISO 4918	Typ W, keine sichtbaren Veränderungen
	Wärmedurchlasswiderstand Verlegung auf Fußbodenheizung – geeignet mit entsprechender Dampfsperre	EN 12667	0,029 m²*K/W
	Verschieben eines Möbelfußes	EN ISO 16581	kein sichtbarer Schaden (Stempel Typ 0)
	Eindruck nach konstanter Belastung	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
	Trittschall	EN ISO 10140	17 dB
	Verbindungsfestigkeit	ISO 24334	Längs ≥ 4 kN/m Quer ≥ 3 kN/m
	Beständigkeit gegen Abrieb	ISO 24338, Verfahren B	> 5.000 Umdrehungen
	Maßänderung	EN ISO 23999	≤ 0,15 %
	Wasserbeständigkeit	EN 317	wasserfest
	Mikrokratzbeständigkeit	EN 16094	Verfahren A MSR-A1 Für matte Oberflächen (Glanz ≤ 7): ≤ 1,5 Einheitenänderung bei 60°
	Antimikrobielle Wirksamkeit	ISO 22196	Antibakteriell
	Rutschhemmung	EN 16165, Anh. B Schiefe Ebene EN 16165, Anh. C Pendelprüfung	Eleganzstruktur / Gebürstete Struktur / Naturstruktur / Seidenmatte Struktur: R10 PTV (trocken / nass) ≥ 36 Low slip potential gem. UK Slip resistance group
	Entsorgung	EAK (Europäischer Abfallkatalog) Schlüssel	20 01 39

Anderung durch:	QMS Parador	Dateiname:	PA_TDS_Designboden_Vinyl_Classic-2070_DE_20250101
Datum:	15.12.2018	Aktuellste Version unter:	https://parador.de/services/downloads/designboden
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:			01.01.2025