

iD Classics Glue Down 30

Technische Daten

Klassifizierung	Normen	Produktwerte
Produktart	EN ISO 10582	Heterogener PVC Bodenbelag
Nutzungsklasse Wohnbereich	EN ISO 10874	23 starke Nutzung
Garantie Wohnbereich (Jahre)		15 Jahre
Technische Merkmale	Normen	Produktwerte
Gesamtstärke	EN ISO 24346	2 mm
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,30 mm
Flächengewicht	EN ISO 23997	3400 g/m²
Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Typ I
Oberflächenvergütung		TEKTANIUM
Gefaste Kanten		Keine Fase
Verlegemethode		Verklebung
CE Konformitätserklärung	Normen	Produktwerte
DOP (Declaration of Performance)	EN 14041	0132-0102-DoP-2026-04
Leistungsmerkmale	Normen	Produktwerte
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,15 %
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Brandverhalten (EN 13501)	EN 13501-1	Bfl-s1
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,05 mm
Möbelfüße	EN ISO 16581	Keine Beschädigung
Stuhlrolleneignung	EN ISO 4918	Keine Beschädigung
Trittschallverbesserung - ΔLw	EN ISO 717-2	3 dB
Gehrschall	NF S31-074	Klasse C (≤ 85 dB)
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0,02 m²·K/W
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Chemikalieneinwirkung ISO 26987	EN ISO 26987	Sehr gute Beständigkeit (exzellent)
Rutsicherheit	EN 16165 Annex B	R10
Rutsicherheit (EN 13893)	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
Warmwasser-Fußbodenheizung		Ja (maximal 27°C)
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	Normen	Produktwerte
Recyclingfähig durch ReStart®		Ja - Verschnitt und gebrauchte Produkte (post use) durch ReStart (ISO 14021)
Recycler Inhalt	ISO 14021	37,7 %
Phthalatfrei		Ja
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)
Formaldehyd Emission		E1
Emissionskennzeichnung		A+
Abmessungen und Designs		
Planke	Planke 120 x 600 mm - 62 Planken=4,46 m²/Pack - 60 Pack/Palette Planke 1200 mm x 200 mm - 19 Planken=4,56 m²/Pack - 60 Pack/Palette	
Fliese	Fliese 333 x 666 mm - 20 Fliesen=4,44 m²/Pack - 56 Pack/Palette Fliese 500 x 1000 mm - 9 Fliesen=4,5 m²/Pack - 56 Pack/Palette	
Anzahl der verfügbaren Designs	30	

TEKTANIUM



Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (24/06/2026). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.