












Eigenschaften	Prüf-Norm	Bewertung
<b>Technische Daten</b>		
Belagsart:	EN ISO 10582	Heterogener elastischer Designbodenbelag
Abmessungen (H x B):	-	1219,2 × 185 mm (Diele) 914,4 × 457,2 mm (Großfliese) 609,6 × 304,8 mm (Fliese)
Paketinhalt:	-	4,74 m <sup>2</sup> = 21 Dielen 5,02 m <sup>2</sup> = 12 Großfliesen 4,46 m <sup>2</sup> = 24 Fliesen
Gesamtstärke:	EN ISO 24346	2,0 mm
Nutzschriftdicke:	EN ISO 24340	0,30 mm
Flächengewicht:	EN ISO 23997	3605 g/m <sup>2</sup>
Verriegelungssystem:	-	Kein Verriegelungssystem - Zum Verkleben
Gefaste Kanten:	-	4-seitige Micro-Fase
Nutzungsclassen:	EN ISO 24340	23/31
		
		
	Brandverhalten:	EN 13501-1 Bfl-s1
	Gleitreibung:	EN 13893 DS
	Rutschhemmung:	DIN 51130 R10

	Eigenschaften	Prüf-Norm	Bewertung
<b>Technische Daten</b>			
	Verschieben eines Möbelfußes:	EN ISO 16581	Kein sichtbarer Schaden
	Stuhlrollenbeständigkeit:	ISO 4918	Kein sichtbarer Schaden
	Resteindruck:	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
	Wärmedurchlasswiderstand:	EN ISO 10456	0,02 (m <sup>2</sup> K)/W
	Fußbodenheizung:	EN 12524	Geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung bis max. 27 °C
	Lichtechtheit:	EN ISO 105-B02	≥ Stufe 6 nach Wollblauskala
	Fleckenunempfindlichkeit:	EN 26987	Bestanden
	Elektrostatische Eigenschaften:	EN 1815	≤ 2kV
	Emission von Formaldehyd: (E1 = 0,1 ppm)	EN 717-1	E1
	Weichmacher:	-	Phthatalfrei
	Emissionsmessungen (VOC): Floorscore	ISO 16000-9	Bestanden
	VOC-Emissionsklasse: Französische Richtlinie	ISO 16000-9	A+
	Emissionsmessungen (VOC): AgBB Test	ISO 16000-9	≤ 100µg/m <sup>3</sup>

