


# Spirit Soul Glue Down 55.

## Technische Daten.

BERRY  ALLOC




	Enthält	m <sup>2</sup>	Bruttogewicht (inkl. Paket & Palette)
1 Paket Spirit Soul Glue Down 55 Dielen	10 Dielen	3,45 m <sup>2</sup>	16,49 kg
1 Palette Spirit Soul Glue Down 55 Dielen	51 Pakete	175,95 m <sup>2</sup>	866,94 kg
1 Paket Spirit Soul Glue Down 55 Fliesen	10 Fliesen	4,18 m <sup>2</sup>	19,14 kg
1 Palette Spirit Soul Glue Down 55 Fliesen	46 Pakete	192,31 m <sup>2</sup>	908,53 kg
1 Paket Spirit Soul Glue Down 55 Fischgrät	64 Dielen	4,46 m <sup>2</sup>	19,86 kg
1 Palette Spirit Soul Glue Down 55 Fischgrät	42 Pakete	187,29 m <sup>2</sup>	859,20 kg

Produktspezifikationen	Norm	Spirit Soul Glue Down 55		
		Dielen	Fliesen	Fischgrät
Maße	EN ISO 24342	L 1500 x B 230 mm	L 914,4 x B 457,2 mm	L 609,6 x B 114,3 mm
Dicke der Nuttschicht	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
Oberflächenprägung		Synchronprägung (EIR)	Steinstruktur	Holz-Synchronprägung (EIR) & Steinstruktur
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Verriegelungssystem		Nein	Nein	Nein
Fase		micro V4	micro V4	micro V4
Nutzungsklasse	EN ISO 10582	23/33/42	23/33/42	23/33/42
Garantie Privater Wohnbereich*		Lebenslang	Lebenslang	Lebenslang
Garantie Gewerbliche Nutzung*		10 Jahre	10 Jahre	10 Jahre

\* Garantiebedingungen unter [www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com)

Testergebnisse	Norm	Ergebnisse
Fußbodenheizung	EN ISO 12524	Geeignet (Anweisungen unter <a href="http://www.berryalloc.com">www.berryalloc.com</a> )
Stuhlrollen	EN ISO 4918	pass
Feuerbeständigkeit	EN 13501-1	Bfl-s1
Chemikalien-Beständigkeit	EN ISO 26987	OK
Resteindruck-Verhalten	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm – Bestanden
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	0,010 m <sup>2</sup> K/W
Kratzbeständigkeit	EN 16094	MSR-A1/B1
Rutschfestigkeit	DIN 51130	R10
	EN ISO 13893	Klasse DS
Pendelprüfung (PTV)	EN 16165	36+
Schalldämmung: Trittschall	EN ISO 10140-3 EN ISO 717-2	2 dB
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,15 % - Bestanden
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6 - Bestanden
Antistatik	EN 1815	antistatisch (≤ 2 kV)

Vinyl dielen & -fliesen.





# Spirit Soul Glue Down 55.

## Technische Daten.

BERRY  ALLOC

### Produktaufbau



- ① PU Schutzlackschicht\*
- ② Nutzschiicht 0,55 mm
- ③ Dekorativer Film
- ④ PVC Trägerschicht

*\*Für Holzdekore: verbessert mit der UltraShield Matt-Technologie™, die für ein ultramattes Aussehen, extreme Kratzfestigkeit und extreme Rutschfestigkeit sorgt*



Vinyldielen & -fliesen.