

Produkteigenschaften		
<b>Format</b>	2200 x 185 x 11,5 mm	2380 x 233 x 11,5 mm
Nutzschicht	≥ 2,5 mm	
<b>Verpackung</b>	Paket:	10 Elemente 4,07 m <sup>2</sup> / 29,30 kg
	Palette:	32 Pakete 130,24 m <sup>2</sup> / 937,60 kg
<b>Garantieleistung (laut Parador Garantiebestimmungen)</b>		15 Jahre (Privater Bereich)
Hinweise		- Reinigung und Pflege siehe Anleitung - Technische Änderungen vorbehalten

### Produktkennzeichnungen



### Toleranzen (EN 13489)

Zulässige Längenabweichung (± 0,1 %)	± 0,05 %
Zulässige Breitabweichung (± 0,2 mm)	± 0,1 mm
Rechtwinkligkeit des Elementes (≤ 0,2 %)	≤ 0,05 %
Längskrümmung entlang des Elementes (≤ 0,1 %)	≤ 0,05 %
Querkrümmung über die Breite (≤ 0,2 %)	≤ 0,08 %
Oberflächenbündigkeit (≤ 0,2 mm)	≤ 0,18 mm
Holzfeuchte zu Zeitpunkt der Erstausslieferung (5-9%)	6 - 8 %

### Klassifizierung Produkteigenschaften

	Prüfnorm	Bewertung
Beanspruchung durch Stuhlrollen	EN 425	Eine handelsübliche Schonmatte wird empfohlen
Verschieben eines Möbelfußes	EN 424	Keine sichtbaren Veränderungen
<b>Wärmedurchlasswiderstand</b> Verlegung auf Fußbodenheizung – geeignet mit geeignetem Unterlagsmaterial und Dampfbremse	EN 12664	0,077 m <sup>2</sup> *K/W
Formaldehyd (E1 = 0,1 ppm)	EN 717-1	≤ 0,05 ppm
Trittschall	ISO 717-2	14 dB (auf Akustik-Protect 100)
Entsorgung		EAK (Europäischer Abfallkatalog) Schlüssel 20 01 38

### Klassifizierung Oberflächeneigenschaften

	Prüfnorm	Bewertung	
		Lack	Naturöl
Gleitreibung	EN 13893	μ ≥ 0,47	μ ≥ 0,47
	CEN/TS 15676	29 SRT (SRV nass)	46 SRT (SRV nass)
		51 SRT (SRV trocken)	103 SRT (SRV trocken)
Brandverhalten, bei schwimmender Verlegung	EN 13501-1	D <sub>n</sub> s1	
	Brandverhalten, bei vollflächiger Verklebung	EN 13501-1	D <sub>fl</sub> s1
Chemische Widerstandsfähigkeit	EN 13442	Kennwert 5	Kennwert 4
Haftfestigkeit / Gitterschnittprüfung	ISO 2409	0	n.n.
Rutschhemmung schiefe Ebene	DIN 51130	R 9	R 10

Änderung durch:	QMB	Dateiname:	PA_TDS_Parkett_Basic_DE_20210201
Datum:	01.08.2013	Aktuellste Version siehe:	<a href="http://www.parador.de/service/katalogedownloads/datenblaetter">www.parador.de/service/katalogedownloads/datenblaetter</a>
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:			01.02.2021

Freie Sortierung nach EN 13489									
Sortiment:	Schiffsboden								
Merkmale nach EN 1310:	Oberseite der Lamelle								
Holzart:	Ahorn, kanadisch	Bergahorn, europäisch	Buche		Eiche			Kirschbaum, europäisch	Walnuss, amerikanisch
Botanische Bezeichnung / Code (EN 13556):	Acer saccharum Marsh. / ACSC	Acer pseudoplatanus L. / ACPS	Fagus sylvatica L. / FASY		Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE			Prunus avium L. / PRAV	Juglans nigra L. / JGNG
Abkürzung / Sortierung / Datum (intern):	ER-L-AHC	ER-L-BAH	ER-L-BU		ER-L-EI			ES-L-KIR	ER-L-SWN
	Version 6 2012	Version 6 2012	Version 7 2014		Version 25 2020			Version 4 2012	Version 7 2012
	A2	A4	A2	A4	A2	A4	N4	A4	A4
Sortierung:	Natur	Rustikal	Natur	Rustikal	Natur	Rustikal	Living	Rustikal	Rustikal
Gesunder Splint	-	-	-		nicht zulässig	zulässig (auch verfärbt)	zulässig (auch leicht verfärbt)	zulässig	zulässig
Äste (fest verwachsen)	zulässig: bis 15 mm	zulässig: bis 30 mm	zulässig: bis 15 mm	zulässig: bis 20 mm	zulässig: bis 15 mm	zulässig: bis 30 mm	zulässig: bis 30 mm	zulässig: bis 30 mm	zulässig: bis 30 mm
Durchfalläste	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig		zulässig: bis 10 mm	zulässig: bis 20 mm	zulässig: bis 20 mm	nicht zulässig	nicht zulässig
Punktäste	zulässig	zulässig	zulässig		zulässig			zulässig	zulässig
Kittstellen	zulässig	zulässig	zulässig		zulässig			zulässig	zulässig
Seichte Risse, Haarrisse	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig		nicht zulässig			nicht zulässig	zulässig
Zuckereinschlüsse, Mineraleinschlüsse	zulässig	-	-		-			-	-
Rindeneinwuchs	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig		nicht zulässig			nicht zulässig	nicht zulässig
Blitzrisse	nicht zulässig	zulässig	zulässig		nicht zulässig	zulässig		-	zulässig
Faserneigung	kein Kriterium	kein Kriterium	kein Kriterium		kein Kriterium			kein Kriterium	kein Kriterium
Gesunder Kern	zulässig	zulässig	zulässig		-			-	-
Markstrahlen	zulässig	zulässig	zulässig		zulässig			zulässig	-
Farbunterschiede	zulässig: alle Farbtöne / leichte Verfärbungen	zulässig: alle Farbtöne / Grünstreifigkeit	zulässig: alle Farbtöne / leichte Bläue		zulässig: alle Farbtöne / leichte Verfärbungen	zulässig: alle Farbtöne / Verfärbungen		zulässig: alle Farbtöne	zulässig: alle Farbtöne / leichte Verfärbungen
Weißstreifigkeit	-	-	-		nicht zulässig	zulässig		-	-
Stapellattenmarkierung	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig		nicht zulässig			nicht zulässig	nicht zulässig
Schädlingsbefall (EN 1311)	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig		nicht zulässig			nicht zulässig	nicht zulässig
Nicht sichtbare Teile									
Alle Merkmale ohne Einschränkungen hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Bodens nicht beeinträchtigen.									
Bemerkung									
Nicht mehr als 3% der Lamellen dürfen in die nächst niedrigere Sortierung fallen. Holz ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos gelten daher nur als annähernd und sind nicht verbindlich. Auch die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Veränderung des Holzfarbtones. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen.									

Änderung durch:	QMB	Dateiname:	PA_TDS_Parkett_Basic_Anhang_DE_20210201
Datum:	01.08.2013	Aktuellste Version unter:	<a href="https://www.parador.de/service/katalogedownloads/datenblaetter">https://www.parador.de/service/katalogedownloads/datenblaetter</a>
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:		01.02.2021	Seite 2 von 3

Freie Sortierung nach EN 13489		
Sortiment:	Landhausdiele	
Merkmale nach EN 1310:	Oberseite der Deckschicht	
Holzart:	Eiche	
Botanische Bezeichnung / Code (EN 13556):	Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE	
Abkürzung / Sortierung / Datum (intern):	ER-LH-EI	ER-LH-EI
	Version 3 2019	Version 10 2019
	N3	N7
Sortierung:	Classic	Rustikal
Gesunder Splint	nicht zulässig	zulässig
Äste (fest verwachsen)	zulässig: bis 30 mm	zulässig: bis 80 mm
Durchfalläste	zulässig: bis 25 mm	zulässig: bis 60 mm
Punktäste	zulässig: Katzenpfoten	
Kittstellen	zulässig	
Seichte Risse, Haarrisse	zulässig	
Zuckereinschlüsse, Mineraleinschlüsse	-	
Rindeneinwuchs	nicht zulässig	zulässig
Blitzrisse	zulässig	
Faserneigung	kein Kriterium	
Gesunder Kern	zulässig	
Markstrahlen	zulässig	
Farbunterschiede	zulässig: geringe Farbunterschiede	zulässig: alle Farben
Weißstreifigkeit	zulässig	
Stapellattenmarkierung	nicht zulässig	
Schädlingsbefall (EN 1311)	nicht zulässig	
Nicht sichtbare Teile		
Alle Merkmale ohne Einschränkungen hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Bodens nicht beeinträchtigen.		
Bemerkung		
Nicht mehr als 3% der Lamellen dürfen in die nächst niedrigere Sortierung fallen. Holz ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos gelten daher nur als annähernd und sind nicht verbindlich. Auch die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Veränderung des Holzfarbtones. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen.		

Änderung durch:	QMB	Dateiname:	PA_TDS_Parkett_Basic_Anhang_DE_20210201
Datum:	01.08.2013	Aktuellste Version unter:	<a href="https://www.parador.de/service/katalogedownloads/datenblaetter">https://www.parador.de/service/katalogedownloads/datenblaetter</a>
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:		01.02.2021	Seite 2 von 3

Freie Sortierung nach EN 13489		
<b>Sortiment:</b>	<b>Großdiele</b>	
Merkmale nach EN 1310:	Oberseite der Deckschicht	
<b>Holzart:</b>	<b>Eiche</b>	
Botanische Bezeichnung / Code (EN 13556):	Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE	
Abkürzung / Sortierung / Datum (intern):	ER-LH-EI-N3	ER-LH-EI-N6-N7
	Version 3 2019	Version 10 2019
	N3	N7
<b>Sortierung:</b>	<b>Classic</b>	<b>Rustikal</b>
Gesunder Splint	nicht zulässig	zulässig
Äste (fest verwachsen)	zulässig: bis 30 mm	zulässig: bis 80 mm
Durchfalläste	zulässig: bis 25 mm	zulässig: bis 60 mm
Punktäste	zulässig: Katzenpfoten	
Kittstellen	zulässig	
Seichte Risse, Haarrisse	zulässig	
Zuckereinschlüsse, Mineraleinschlüsse	-	
Rindeneinwuchs	nicht zulässig	zulässig
Blitzrisse	zulässig	
Faserneigung	kein Kriterium	
Gesunder Kern	nicht zulässig: Kernröhre	
Markstrahlen	zulässig	
Farbunterschiede	zulässig: geringe Farbunterschiede	zulässig: alle Farben
Weißstreifigkeit	zulässig	
Stapellattenmarkierung	nicht zulässig	
Schädlingsbefall (EN 1311)	nicht zulässig	
<b>Nicht sichtbare Teile</b>		
Alle Merkmale ohne Einschränkungen hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Bodens nicht beeinträchtigen.		
<b>Bemerkung</b>		
Nicht mehr als 3% der Lamellen dürfen in die nächst niedrigere Sortierung fallen. Holz ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos gelten daher nur als annähernd und sind nicht verbindlich. Auch die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Veränderung des Holzfarbtones. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen.		

Änderung durch:	QMB	Dateiname:	PA_TDS_Parkett_Basic_Anhang_DE_20210201
Datum:	01.08.2013	Aktuellste Version unter:	<a href="https://www.parador.de/service/katalogedownloads/datenblaetter">https://www.parador.de/service/katalogedownloads/datenblaetter</a>
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:		01.02.2021	Seite 2 von 3