

| Produkteigenschaften | | |
|---|--|---|
| Format | 2200* x 185 x 11,5 mm | 2380* x 233 x 11,5 mm |
| Nutzschicht | ≥ 2,5 mm | |
| Verpackung | Paket: | 10 Elemente 4,07 m ² / 29,30 kg |
| | Palette: | 32 Pakete 130,24 m ² / 937,60 Kg |
| Garantieleistung (laut Parador Garantiebestimmungen) | | 7 Elemente 3,882 m ² / 24,000 kg |
| | | 36 Pakete 139,752 m ² / 860,000 kg |
| | | 15 Jahre (private Nutzung) 5 Jahre (gewerbliche Nutzung) |
| Hinweise | * pro Paket 1 Stoßlänge erlaubt - Reinigung und Pflege siehe Anleitung - Technische Änderungen vorbehalten | |

Produktkennzeichnungen



Toleranzen (EN 13489)

| | |
|--|-----------|
| Zulässige Längenabweichung (± 0,1 %) | ± 0,05 % |
| Zulässige Breitabweichung (± 0,2 mm) | ± 0,1 mm |
| Rechtwinkligkeit des Elementes (≤ 0,2 %) | ≤ 0,05 % |
| Längskrümmung entlang des Elementes (≤ 0,1 %) | ≤ 0,05 % |
| Querkrümmung über die Breite (≤ 0,2 %) | ≤ 0,08 % |
| Oberflächenbündigkeit (≤ 0,2 mm) | ≤ 0,18 mm |
| Holzfeuchte zu Zeitpunkt der Erstauslieferung (5-9%) | 6 – 8 % |

Klassifizierung Produkteigenschaften

| | Prüfnorm | Bewertung |
|--|-----------|---|
| Beanspruchung durch Stuhlrollen | EN 425 | Eine handelsübliche Schonmatte wird empfohlen |
| Verschieben eines Möbelfußes | EN 424 | Keine sichtbaren Veränderungen |
| Wärmedurchlasswiderstand Verlegung auf Fußbodenheizung – geeignet mit geeignetem Unterlagsmaterial und Dampfbremse | EN 12664 | 0,077 m ² *K/W |
| Formaldehyd (E1 = 0,1 ppm) | EN 16516 | ≤ 0,05 ppm |
| Trittschall | ISO 717-2 | 14 dB (auf Akustik-Protect 100) |
| Entsorgung | | EAK (Europäischer Abfallkatalog) Schlüssel 20 01 38 |

Klassifizierung Oberflächeneigenschaften

| | Prüfnorm | Bewertung | |
|--|--|----------------------|----------------------------------|
| | | Lack | Naturöl |
| Gleitreibung | EN 13893 | μ ≥ 0,47 | μ ≥ 0,47 |
| | CEN/TS 15676 | 29 SRT (SRV nass) | 46 SRT (SRV nass) |
| | | 51 SRT (SRV trocken) | 103 SRT (SRV trocken) |
| Brandverhalten, bei schwimmender Verlegung | EN 13501-1 | D _{fl} s1 | |
| | Brandverhalten, bei vollflächiger Verklebung | EN 13501-1 | D _{fl} s1 |
| Chemische Widerstandsfähigkeit | EN 13442:2023 Verfahren B | Kennwert 5 | Kennwert 4 (Essigsäure 4,4% ≥ 3) |
| Haftfestigkeit / Gitterschnittprüfung | ISO 2409 | 0 | n.n. |
| Rutschhemmung schiefe Ebene | EN 16165, Anhang B | R 9 | R 10 |

| Freie Sortierung nach EN 13489 | | | | |
|---|--|---|---|-----------------------------|
| Sortiment: | Schiffsboden | | | |
| Merkmale nach EN 1310: | Oberseite der Lamelle | | | |
| Holzart: | Buche | | Eiche | |
| Botanische Bezeichnung / Code (EN 13556): | Fagus sylvatica L. / FASY | | Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE | |
| Abkürzung / Sortierung (intern): | GÜ_ES-BU | | ER-L-EI & GÜ_EI | |
| | Version 8 2022 | | Version 1 2023 | |
| Sortierung: | Natur | Rustikal | Natur | Rustikal |
| Gesunder Splint | zulässig | | nicht zulässig | zulässig (auch verfärbt) |
| Äste (fest verwachsen) | zulässig: bis 15 mm | zulässig: bis 20 mm | zulässig: bis 15 mm | zulässig: bis 30 mm |
| Durchfalläste | nicht zulässig | | zulässig: bis 10 mm | zulässig: bis 20 mm |
| Punktäste | zulässig | | | |
| Kittstellen | zulässig | | | zulässig (auch eingefallen) |
| Seichte Risse, Haarrisse | nicht zulässig | | | zulässig |
| Zuckereinschlüsse, Mineraleinschlüsse | zulässig: Farbgallen | - | | |
| Rindeneinwuchs | nicht zulässig | | | zulässig |
| Blitzrisse | zulässig | nicht zulässig | | zulässig |
| Faserneigung | kein Kriterium | | | |
| Gesunder Kern | zulässig | - | | |
| Markstrahlen | zulässig | | | |
| Farbunterschiede | zulässig: alle Farbtöne / leichte Bläue | zulässig: alle Farbtöne / leichte Verfärbungen | zulässig: alle Farbtöne / Verfärbungen | |
| Weißstreifigkeit | - | nicht zulässig | | zulässig |
| Stapellattenmarkierung | nicht zulässig | | | |
| Schädlingsbefall (EN 1311) | nicht zulässig | | | |
| Nicht sichtbare Teile | | | | |
| Alle Merkmale ohne Einschränkungen hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Bodens nicht beeinträchtigen. | | | | |
| Bemerkung | | | | |
| Nicht mehr als 3% der Lamellen dürfen in die nächstniedrigere Sortierung fallen. Holz ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos gelten daher nur als annähernd und sind nicht verbindlich. Auch die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Veränderung des Holzfarbtones. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen. | | | | |

| Freie Sortierung nach EN 13489 | | | |
|---|---|--------------------------|---|
| Sortiment: | Großdielen / Landhausdielen | | |
| Merkmale nach EN 1310: | Oberseite der Deckschicht | | |
| Holzart: | Eiche | | |
| Botanische Bezeichnung / Code (EN 13556): | Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE | | |
| Abkürzung / Sortierung (intern): | GÜ_LHD-EI | | |
| | Version 4 2022 | | |
| Sortierung: | Natur | Rustikal | Character |
| Gesunder Splint | nicht zulässig | zulässig | nicht zulässig |
| Äste (fest verwachsen) | zulässig: bis 30 mm | zulässig: bis 80 mm | zulässig |
| Durchfalläste | zulässig: bis 25 mm | zulässig: bis 60 mm | zulässig: bis 80 mm |
| Punktäste | zulässig: Katzenpfoten | | |
| Kittstellen | zulässig | | |
| Seichte Risse, Haarrisse | zulässig | | |
| Zuckereinschlüsse, Mineraleinschlüsse | - | | |
| Rindeneinwuchs | nicht zulässig | zulässig | |
| Blitzrisse | zulässig | | |
| Faserneigung | kein Kriterium | | |
| Gesunder Kern | nicht zulässig | zulässig | |
| Markstrahlen | zulässig | | |
| Farbunterschiede | zulässig: geringe Farbunterschiede | zulässig: alle Farben | zulässig: alle Farben / Einläufe in allen Farben und Abmessungen |
| Weißstreifigkeit | zulässig | | |
| Stapellattenmarkierung | nicht zulässig | | |
| Schädlingsbefall (EN 1311) | nicht zulässig | | |
| Nicht sichtbare Teile | | | |
| Alle Merkmale ohne Einschränkungen hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Bodens nicht beeinträchtigen. | | | |
| Bemerkung | | | |
| Nicht mehr als 3% der Dielen dürfen in die nächstniedrigere Sortierung fallen. Holz ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos gelten daher nur als annähernd und sind nicht verbindlich. Auch die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Veränderung des Holzfarbtones. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen. | | | |

| | | | | |
|---|------------|---------------------------|---|---------------|
| Änderung durch: | QMB | Dateiname: | PA_TDS_Parkett_Basic_DE_20250401 | Seite 3 von 3 |
| Datum: | 01.08.2013 | Aktuellste Version siehe: | https://parador.de/pcms/downloads/downloadfile/file_id/205/ | |
| Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab: | | | | 01.04.2025 |